

F. TÉCNICA

REVESTIMIENTO

ALISTONADO WPC

2200 X 170 X 28 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es





LOGÍSTICA - REVESTIMIENTO ALISTONADO WPC

Ud/Caja:	Sin Caja
Ud/m²:	2,90 Ud.
Peso Ud:	5,00 Kg
Ud/Palé:	105 Ud
Palé:	36,27 m²
Peso/Palé:	528,2 Kg
Medidas palé:	2203 x 1093 x 545 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REVESTIMIENTO ALISTONADO WPC

Materiales	65 % madera reciclada y 35 % plástico reciclado
Tamaño	2200 × 170 × 28 mm
Tamaño visible	2200 × 157 × 28 mm
Olor	No
Producto	Composite madera-plástico
Absorción de agua	Absorción de agua (24 h): 0,15 %
Resistencia a los rayos UV	Tras 3000 horas de ensayo: escala de grises 3, ΔE = 3,56
Densidad	1,35 g/cm³
Reversión por calor	EN 15534 / EN 479 – 100 °C: 0,17 %
Acumulación de calor	EN 15534 ΔT = -2,7 °C
Mantenimiento	Bajo
Garantía	15 años
Contenido de formaldehído	No detectado
Dureza	EN 15534 – 8,2 N/mm²
Instalación	La separación entre rastreles debe ser de 350–400 mm



F. TECNICA

REVESTIMENTO

ALISTONADO WPC

2200 X 170 X 28 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.pt



www.dioco.pt





LOGÍSTICA - REVESTIMENTO ALISTONADO WPC

Unid./Caixa:	Sem caixa
Unid./m ² :	2,90 Ud.
Peso Unid.:	5,00 Kg
Unid./Palete:	105 Ud
Palete:	36,27 m ²
Peso/Palete:	528,2 Kg
Medidas da paleta:	2203 x 1093 x 545 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REVESTIMENTO ALISTONADO WPC

Materiais	65 % madeira reciclada e 35 % plástico reciclado
Tamanho	2200 × 170 × 28 mm
Tamanho visível	2200 × 157 × 28 mm
Odor	Não
Produto	Compósito madeira-plástico
Absorção de água	Absorção de água (24 h): 0,15 %
Resistência aos raios UV	Após 3000 horas de ensaio: escala de cinza 3, ΔE = 3,56
Densidade	1,35 g/cm ³
Reversão por calor	EN 15534 / EN 479 – 100 °C: 0,17 %
Acumulação de calor	EN 15534 ΔT = -2,7 °C
Manutenção	Baixo
Garantia	15 anos
Conteúdo de formaldeído	Não detetado
Dureza	EN 15534 – 8,2 N/mm ²
Instalação	O espaçamento entre ripas deve ser de 350–400 mm



TECHNICAL DATA SHEET

WPC SLATTED WALL CLADDING

2200 X 120,5 X 26 mm

IMPORTANT: Always verify that this is the latest version of this document at www.dioco.es





LOGISTICS – WPC SLATTED WALL CLADDING

Units/Box:	No box
Units/m ² :	2,90 Ud.
Unit weight:	5,00 Kg
Units/Pallet:	105 Units
Pallets:	36,27 m ²
Pallet weight:	528,2 Kg
Pallet dimensions:	2203 x 1093 x 545 mm



TECHNICAL CHARACTERISTICS

WPC SLATTED WALL CLADDING

Materials	65% recycled wood and 35% recycled plastic
Size	2200 x 170 x 28 mm
Visible size	2200 x 157 x 28 mm
Odour	No.
Product	Wood-plastic composite
Water absorption	Water absorption(24h): 0.15%
UV resistance	After 3000 hours test, Grey Scale3, $\Delta E^* = 3.56$
Density	1,35 g/cm ³
Heat reversion	EN15534 EN479 - 100°C :0.17%
Heat build-up	EN 15534 $\Delta T = -2.7$ °C
Maintenance	Low
Warranty	15 years
Formaldehyde content	Not detected
Hardness	EN15534 - 8.2N/mm ²
Installation	Spacing between battens must be 350–400 mm

